Вплив умов синтезу на люмінесцентно-кінетичні властивості колоїдних наночастинок CsPbBr_3

М. П. Дендебера¹, Я. М. Чорнодольський¹,
А. В. Жишкович¹, В. М. Салапак², Н. Є. Мітіна³,
Р. В. Гамерник¹, В. В. Вістовський¹,
А. С. Волошиновський¹

¹ Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Кирила і Мефодія, 8, 79005 Львів, Україна
e-mail: andrew-lviv@i.ua

² Національний лісотехнічний університет України
вул. Генерала Чупринки, 103, 79057 Львів, Україна

³ Національний університет «Львівська політехніка»
вул. С. Бандери 12, 79013 Львів, Україна

У статті запропоновано модифікований низькотемпературний хімічний методу синтезу колоїдних наночастинок CsPbBr_3 , який дає змогу отримувати наночастинок з малою дисперсією за розмірами. Методика дозволяє отримати зразки колоїдних наночастинок, які володіють екситонною смугою люмінесценції із максимумом в околі 510 нм. Показано, що умови синтезу наночастинок впливають на дисперсію за розмірами.

Ключові слова: колоїдні наночастинок CsPbBr_3 , синтез, дисперсія за розмірами

1 Вступ

Потреби у відновлюваних джерелах енергії вимагають суттєвих зусиль у розробці ефективних і дешевих фотоелектронних матеріалах. На сьогодні найпоширенішим матеріалом у фотоелектронних перетворювачах є кремній. Ефективність кремнієвих сонячних комірок сягає близько 25 %. Однак виробництво кремнієвих перетворювачів є досить затратним, оскільки матеріал потребує високого ступеню очистки для збільшення часу життя вільних носіїв заряду. Перовскіти, у яких наявність дефектів слабо впливає на час життя вільних носіїв заряду [1], розглядаються як дешева і більш технологічна альтернатива кремнію. Зокрема, викликають надзвичайний інтерес гібридні органічно-неорганічні матеріали типу $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$ [2], на яких уже

досягнуто ефективність перетворення вище 20 % [3]. Однак, гібридні перовськіти виявляють відносно низьку стабільність в атмосферних умовах, тому значну перспективу вбачають у використанні неорганічних та подвійних перовськітів [4].

Перовськіти викликають також значну зацікавленість як люмінофори різного призначення. На основі сполук CsPbX_3 ($\text{X} = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$) отримано низки високоефективних люмінесцентних квантових точок, що перекривають весь видимий діапазон спектра, володіючи спектрально вузькими смугами випромінювання [5]. Останнє важливо, зокрема, під час створення дисплеїв для забезпечення високої кольоропередачі та під час розробки люмінесцентних міток для біологічних об'єктів, оскільки створює умови для легкої ідентифікації цих маркерів у змішаних системах із біооб'єктами, маркованими різними кольорами. Короткі часи загасання люмінесценції під час рентгенівського збудження дозволяють розглядати наночастинки перовськітів як компоненту полімер-неорганічних сцинтиляторів із швидкодією порядку 0,3 нс [6]. Такий значний практичний інтерес стимулює фундаментальні дослідження електронної будови і структури екситона у кристалах та наночастинках перовськітів.

На сьогодні розроблено методики синтезу наночастинок перовськітів різних розмірів, починаючи від одиниць нанометрів [7]. Значну увагу приділено синтезу мікрочастинок, плівок та монокристалів. Найбільш поширені методи отримання перовськітних наночастинок умовно можна розділити на високотемпературні та низькотемпературні хімічні методи синтезу шляхом розчинення вхідних компонент (наприклад PbBr_2 і CsBr) в полярних розчинниках із використанням поверхнево-активних та комплексоутворюючих органічних речовин. Кожен із цих методів має можливість модифікації і дають змогу отримувати наночастинки із різними розмірами, дисперсією, морфологією, симетрією, спектральними параметрами тощо [4, 7–9].

У статті вивчаються люмінесцентні спектрально-кінетичні властивості колоїдних розчинів наночастинок CsPbBr_3 , отриманих модифікованим нами низькотемпературним методом синтезу.

2 Методика експерименту

Колоїдні розчини наночастинок CsPbBr_3 були отримані низькотемпературним хімічним методом осадження з використанням органічних лігандів [7, 10]. Для цього 0,02 моль CsBr та 0,04 моль PbBr_2 розчиняли у 5 мл диметилформаміду за допомогою ультразвукового диспергатора УЗДН-1 протягом 10 хвилин. Після цього розчин відстоювали близько 30 хвилин, для осадження нерозчиненої фракції. На наступному етапі до 2 мл відстояного прозорого розчину додавали 40 мкл олеїнової кислоти та 16 мкл олеїламіну, помішуючи суміш за допомогою магнітної мішалки. Далі, отриманий прекурсор розділяли на дві частини для отримання двох зразків. Одну частину прекурсору нагрівали до кипіння, яке тривало до зменшення кількості рідини удвічі. Для отримання зразка № 1 далі використовували верхній прозорий шар гарячого розчину, а для зразка № 2 – верхній шар ненагрітого розчину, 25 мкл яких додавали до 1 мл толуолу. Як наслідок утворювалися наночастинки CsPbBr_3 , які під опроміненням ультрафіолетом виявляють люмінесценцію зеленого кольору. Отримані розчини обидвох зразків піддавали центрифугуванню протягом 10 хв на

швидкості обертання 8000 об/хв. У результаті отримано чисті та прозорі колоїдні розчини (зразок № 1 та зразок № 2). Схематично процес утворення наночастинок показано на рисунку 1.

Рис. 1: Синтез колоїдних наночастинок CsPbBr_3

Спектрально-кінетичні параметри люмінесценції колоїдних наночастинок досліджували, використовуючи лабораторну установку, змонтовану на основі монохроматора МДР-12 (ЛОМО). За джерело збудження люмінесценції використовували напівпровідниковий лазер з довжиною хвилі 405 нм в імпульсному режимі. Тривалість імпульсів становила близько 1 нс, частота повторення – 100 кГц. Для реєстрації люмінесценції використовували фотоелектронний помножувач Hamamatsu H9305. Реєстрували кінетику фотолюмінесценції за допомогою багатоканального часового аналізатора «NanoFluor». Розподіл колоїдних наночастинок за розмірами вимірювали в толуольній дисперсії у кварцовій кюветі за кімнатної температури методом фотонно-кореляційної спектроскопії з допомогою приладу DynaPro NanoStar (Wyatt Technology, USA) з використанням GaAs лазера (658 нм) з кутом розсіювання 90° [11].

3 Результати та обговорення

Спектри люмінесценції колоїдних наночастинок CsPbBr_3 (зразок № 1 і зразок № 2) показано на рис. 2 (криві 1 і 2). Обидва зразки виявляють єдину асиметричну смугу люмінесценції із максимумом в околі 511 та 513 нм, відповідно. Для порівняння наведено спектр люмінесценції монокристала CsPbBr_3 (крива 3). Спектральне зміщення смуг люмінесценції нанокристалів відносно люмінесценції монокристала спричинене квантово-розмірним ефектом. Для аналізу розмірів наночастинок та проявів квантово-розмірного ефекту обговоримо особливості смуг люмінесценції монокристала. Спектр люмінесценції монокристала CsPbBr_3 за кімнатної температури виявляє дві смуги люмінесценції з максимумами в околі 530 та 561 нм. Природа даних смуг на сьогодні є предметом дискусії. Низка авторів відносять дані смуги випромінювання до люмінесценції вільних (530 нм) та зв'язаних екситонів (561 нм). Зазначимо, що люмінесценція екситонів в монокристалах CsPbBr_3 зазнає суттєвого температурного гасіння за підвищення температури від гелієвої до кімнатної. Це пов'язують з малою енергією зв'язку екситона в даному матеріалі (за

даними різних авторів 20-40 меВ). З огляду на малу величину енергії зв'язку також припускають, що за кімнатної температури люмінесценція монокристалів зумовлена безпосередньою рекомбінацією електронів дна зони провідності і дірок, розташованих у вершині валентної зони. Рекомбінаційну природу смуг люмінесценції монокристала підтверджує квадратична залежність його інтенсивності люмінесценції від потужності збуджуючого світла [12].

Рис. 2: Спектри люмінесценції колоїдних наночастинок CsPbBr_3 для зразків № 1 (крива 1) і № 2 (крива 2) виміряні за кімнатної температури. Для порівняння наведено спектр люмінесценції монокристала CsPbBr_3 (крива 3)

Наявність двох смуг випромінювання є результатом прямих (530 nm) та непрямих (561 nm) переходів в околі R-точки зони Брілюена. Зазначимо, що за розрахунками зонної структури CsPbBr_3 є прямозонним матеріалом, у якому мінімум зони провідності і максимум валентної зони розташовані в R-точці [13]. Наявність непрямих рекомбінаційних переходів описують в термінах ефекту Рашби. Останній проявляється у випадку наявності сильної спин-орбітальної взаємодії для електронів дна зони провідності та за умови, що випромінюючий центр (в даному випадку іон Pb^{2+} , рівні якого формують дно зони провідності) не є центром симетрії. Незважаючи на те, що ґратка CsPbBr_3 за кімнатної температури має орторомбічну симетрію та йони Pb^{2+} знаходяться в центросиметричній позиції, внаслідок м'якої природи хімічних зв'язків іона свинцю з найближчим оточенням розглядають прояви статичного та динамічного ефекту Рашби, розглядаючи іони свинцю поблизу дефектів ґратки та у спотвореному оточенні внаслідок неповносиметричних коливань, відповідно.

У спектрах люмінесценції наночастинок CsPbBr_3 (рис. 2, криві 1 і 2) пов'язана з непрямыми переходами смуга не спостерігається. Їхнє свічення ідентифікують із випромінюванням вільних екситонів. Таку відмінність у інтерпретації люмінесценції у монокристалах і у наночастинках CsPbBr_3 (екситонна супроти рекомбінаційної

люмінесценції) може пояснюватись більшою енергією зв'язку екситонів у нанокристалах порівняно з монокристалами. На користь екситонної природи люмінесценції наночастинок свідчить значно слабша залежність інтенсивності їхньої люмінесценції під час зростання температури від гелієвої до кімнатної. На відміну від монокристалів, свічення яких за кімнатної температури є дуже слабким, наночастинок виявляють яскраву люмінесценцію. Для перевірки природи люмінесценції наночастинок CsPbBr_3 досліджено залежність інтенсивності їхньої люмінесценції від інтенсивності збуджуючого світла (рис. 3). У цьому досліді інтенсивність збуджуючого світла змінювали через зміну частоти імпульсів лазерного джерела. Як видно з рисунка отримана залежність є лінійною у широкому діапазоні (три порядки) інтенсивності збуджуючого лазерного випромінювання. Це свідчить про екситонну природу випромінювання наночастинок, оскільки у випадку свічення екситонів імовірність випромінювання є пропорційною до кількості утворених екситонних збуджень, тоді як у випадку рекомбінаційної люмінесценції імовірність випромінювального переходу є пропорційною до добутку кількостей утворених електронів та дірок, результатом чого є квадратична залежність.

Рис. 3: Залежність інтенсивності люмінесценції від інтенсивності збуджуючого випромінювання

Вважаючи, що зміщення положення максимуму люмінесценції наночастинок відносно смуги люмінесценції монокристалів, яка відповідає прямим переходам (530 нм), спричинене проявом квантово-розмірного ефекту можна оцінити середні розміри колоїдних наночастинок використовуючи співвідношення для випадку режиму слабого обмеження:

$$R = \frac{\hbar\pi}{\sqrt{2M\Delta E}},$$

де M – трансляційна маса екситона, ΔE – величина високоенергетичного зміщення

екситонної смуги люмінесценції наночастинок відносно її положення у монокристалах. Оцінений за даним співвідношенням радіус досліджуваних наночастинок приблизно становить 4 нм.

Зазначимо, що наночастинки, отримані за подібною до використаної нами методикою, мають форму прямокутних пластин [7]. Товщина пластин може становити від одного до десятків розмірів елементарної комірки, а латеральні розміри є значно більшими і можуть сягати сотні нанометрів. Тому оцінені вище розміри наночастинок несуть інформацію лише щодо товщини нанопластин.

Форма смуг люмінесценції досліджуваних наночастинок (рис. 2, криві 1 і 2) несиметрична і є результатом накладання смуг люмінесценції наночастинок різного розміру, внаслідок чого півширина смуг може визначатись головню розподілом наночастинок за розмірами у отриманих зразках. Відомо, що кінетика загасання люмінесценції може бути неоднорідною в межах контуру смуги. Припускають, що це також зумовлено дисперсією наночастинок за розмірами. Результати дослідження кінетики фотолюмінесценції наночастинок CsPbBr₃ синтезованих за різних умов (зразки № 1 і № 2) показано на рис. 4. В обидвох випадках кінетика загасання фотолюмінесценції виявляє дві складові – швидку компоненту порядку 2-5 нс та повільну тривалістю близько 7-25 нс. Результати апроксимації кінетик загасання фотолюмінесценції зразків № 1 і № 2 наведено в табл. 1. Наявність двох компонент кінетики загасання пояснюють структурою екситонного стану (див. схему на рис. 5), який є розщеплений на два рівні внаслідок обмінної взаємодії. Випромінювальні з верхнього рівня є дозволені і описуються швидкою кінетикою загасання, а з нижнього заборонені по спіну, що визначає їхню нижчу швидкість і, відповідно, довші часи загасання. Прийнято вживати терміни «яскравий» (bright state, BS) та «темний» (dark state, DS) екситонні стани для верхнього та нижнього екситонних рівнів, відповідно (рис. 5).

Табл. 1: Константи загасання люмінесценції колоїдних наночастинок CsPbBr₃ на різних довжинах хвиль випромінювання

λ , нм	Зразок № 1		Зразок № 2	
	τ_1	τ_2	τ_1	τ_2
490	3,3	61,7	2,7	9,3
500	3,3	61,7	3,7	18,9
510	3,3	61,7	5,0	25,2
520	3,3	61,7	5,4	27,4

Хоча, як видно з рис. 4, кінетика загасання люмінесценції для зразків № 1 і № 2 має подібну двоекспоненційну форму, її однорідність для різних довжин хвиль люмінесценції в межах контуру смуги випромінювання суттєво відрізняється. Для зразка № 1 кінетика є практично однаковою для різних довжин хвиль люмінесценції, тоді як для зразка № 2 спостерігається помітна залежність форми кінетики від довжини хвиль випромінювання. Пояснити спостережувану відмінність можна припустивши, що у зразку № 2 має місце більша дисперсія наночастинок за розмірами. Оскільки нанокристали мають форму тонких прямокутних пластинок, і як показано вище товщина пластинок для зразків № 1 і № 2 є близька, то можна зробити

Рис. 4: Криві кінетики загасання люмінесценції для зразків № 1 (а) та № 2 (б) виміряні за різних довжинах хвиль квантів люмінесценції (1 – 520 нм, 2 – 510 нм, 3 – 500 нм, 4 – 490 нм)

висновок, що зразки відрізняються за дисперсністю саме латеральних розмірів. В той же час енергетичні положення екситонних станів визначаються головно товщиною нанопластинок. Тому виникає запитання як впливають латеральні розміри на кінетику загасання люмінесценції. На наш погляд, латеральні розміри можуть визначати величину обмінної взаємодії, що впливатиме на енергетичну відстань між екситонними станами DS та BS (рис. 5), а також на фоновий спектр і заселеність фонових станів у наночастинках. Обидва ці фактори впливатимуть на швидкість електронних переходів між станами DS і BS, а отже, визначатимуть відносні вклади швидкої і повільної компоненти екситонної люмінесценції у її кінетику.

Щоб перевірити гіпотезу про різну дисперсність отриманих зразків наночастинок за розмірами досліджували їхній розподіл за розмірами методом динамічного розсіювання світла (DLS). Результати вимірювань показано на рис. 6. Зазначимо, що методика DLS визначає не реальний розмір неорганічних наночастинок, а їхній гідродинамічний радіус. Останній визначається за співвідношенням Стокса–Ейнштейна із виміряними коефіцієнтами дифузії наночастинок в розчині. Не дивлячись на те, що гідродинамічний радіус може перевищувати реальний розмір наночастинок навіть в десятки разів, ця методика дає інформацію щодо дисперсії колоїдних наночастинок за розмірами. Як видно з рисунка, зразок № 1 виявляє одну вузьку смугу із середнім гідродинамічним радіусом частинок близько 60 нм. Для зразка № 2 спостерігаються смуги в околі 100 та 1500 нм із ширшим розподілом гідродинамічних радіусів. Так методика DLS підтверджує гіпотезу про те, що зразок № 2 володіє більшим розкидом наночастинок за розмірами.

Рис. 5: Схема екситонних рівнів кристалів CsPbBr_3

Рис. 6: Розподіл частинок за гідродинамічним радіусом в зразках № 1 (а) та № 2 (б)

Висновки

Так, за результатами досліджень залежності інтенсивності фотолюмінесценції від потужності збуджуючого світла в роботі показано, що люмінесценція колоїдних наночастинок CsPbBr_3 , найімовірніше, має екситонну природу. Оцінена за величиною високоенергетичного зсуву смуги люмінесценції наночастинок порівняно з люмінесценцією монокристалів товщина нанопластинок становить близько 8 нм.

Показано, що наночастинки отримані із використанням розчину прекурсорів розігрітого до температури кипіння (зразок № 1) володіють значно вужчим розподілом за латеральними розмірами у порівнянні із колоїдними наночастинками під час синтезу яких розчин вихідних компонент не піддавали нагріву. Різну дисперсність зразків наночастинок підтверджено за допомогою досліджень динамічного розсіювання світла.

Показано, що інформацію про дисперсність наночастинок за розмірами можна

отримувати із досліджень кінетики загасання фотолюмінесценції для різних довжин хвилі випромінювання в межах контуру смуги люмінесценції.

Список використаної літератури

1. Brandt R. Identifying defect-tolerant semiconductors with high minority-carrier lifetimes: beyond hybrid lead halide perovskites / R. Brandt, V. Stevanovi, D. Ginley, T. Buonassisi // *MRS Commun.* – 2015. – Vol. 5. – P. 265-275. doi:10.1557/mrc.2015.26.
2. Kojima A. Organometal Halide Perovskites as Visible-Light Sensitizers for Photovoltaic Cells / A. Kojima, K. Teshima, Y. Shirai, T. Miyasaka // *J. Am. Chem. Soc.* – 2009. – Vol. 131. – P. 6050-6051. doi:10.1021/ja809598r.
3. Zhang J. Low-Dimensional Halide Perovskites and Their Advanced Optoelectronic Applications / J. Zhang, X. Yang, H. Deng, K. Qiao, U. Farooq, M. Ishaq, F. Yi, H. Liu // *Nano-Micro Lett.* – 2017. – Vol. 36. doi:10.1007/s40820-017-0137-5.
4. Kovalenko M. Lead Halide Perovskite Nanocrystals: From Discovery to Self-assembly and Applications / M. Kovalenko, M. Bodnarchuk // *Chim. Int. J. Chem.* – 2017. – Vol. 71. – P. 461-470. doi:10.2533/chimia.2017.461.
5. Protesescu L. Nanocrystals of Cesium Lead Halide Perovskites (CsPbX_3 , X = Cl, Br, and I): Novel Optoelectronic Materials Showing Bright Emission with Wide Color Gamut / L. Protesescu, S. Yakunin, M. Bodnarchuk, F. Krieg, R. Caputo, C. Hendon, R. Yang, A. Walsh, M. Kovalenko // *Nano Lett.* – 2015. – Vol. 15. – P. 3692-3696. doi:10.1021/nl5048779.
6. Buresova H. Preparation and luminescence properties of ZnO:Ga – polystyrene composite scintillator / H. Buresova, L. Prochazkova, R. Turtos, V. Jary, E. Mihokova, A. Beitlerova, R. Pjatkan, S. Gundacker, E. Auffray, P. Lecoq, M. Nikl, V. Cuba // *Opt. Express.* – 2016. – Vol. 24. – P. 15289-98. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27410805> (accessed August 31, 2018)
7. Du X. High-quality CsPbBr_3 perovskite nanocrystals for quantum dot light-emitting diodes / X. Du, G. Wu, J. Cheng, H. Dang, K. Ma, Y.-W. Zhang, P.-F. Tan, S. Chen // *RSC Adv.* – 2017. – Vol. 7. – P. 10391-10396. doi:10.1039/C6RA27665B.
8. Iso Y. Review—Synthesis, Luminescent Properties, and Stabilities of Cesium Lead Halide Perovskite Nanocrystals / Y. Iso, T. Isobe // *ECS J. Solid State Sci. Technol.* – 2018. – Vol. 7. – P. R3040-R3045. doi:10.1149/2.0101801jss.
9. Demkiv T. Luminescence properties of CsPbBr_3 nanocrystals dispersed in a polymer matrix / T. Demkiv, S. Myagkota, T. Malyi, A. Pushak, V. Vistovsky, P. Yakibchuk, O. Shapoval, N. Mitina, A. Zaichenko, A. Voloshinovskii // *J. Lumin. Phys.* – 2018. – Vol. 198. – P. 103-107. doi:10.1016/j.jlumin.2018.02.021.
10. Levchuk I. Ligand-assisted thickness tailoring of highly luminescent colloidal $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbX}_3$ (X = Br and I) perovskite nanoplatelets / I. Levchuk, P. Herre, M. Brandl, A. Osvet, R. Hock, W. Peukert, P. Schweizer, E. Spiecker, M. Batentschuk, C. Brabec // *Chem. Commun.* – 2017. – Vol. 53. – P. 244-247. doi:10.1039/C6CC09266G.
11. Krishnan V. Morphological evolution and growth of cerium oxide nanostructures by virtue of organic ligands as well as monomer concentration / A. Krishnan, T. Sreeremya, S. Ghosh // *Cryst Eng Comm.* – 2015. – Vol. 17. – P. 7094-7106. doi:10.1039/C5CE00965K.
12. Wu B. Indirect tail states formation by thermal-induced polar fluctuations in halide perovskites / B. Wu, H. Yuan, Q. Xu, J. Steele, D. Giovanni, P. Puech, J. Fu, Y. Ng, N. Jamaludin, A. Solanki, S. Mhaisalkar, N. Mathews, M. Roelofs, M. Grätzel, J. Hofkens, T. Sum // *Nat. Commun.* – 2019. – Vol. 10. – P. 484. doi:10.1038/s41467-019-08326-7.
13. Becker M. Bright triplet excitons in caesium lead halide perovskites / M. Becker, R. Vaxenburg, G. Nedelcu, P. Serce, A. Shabaev, M. Mehl, J. Michopoulos, S. Lambrakos, N. Bernstein, J. Lyons, T. Stüfeler, R. Mahrt, M. Kovalenko, D. Norris, G. Rain, A. Efros // *Nature.* – 2018. – Vol. 553. – P. 189-193. doi:10.1038/nature25147.

References

1. R. Brandt, V. Stevanovi, D. Ginley and T. Buonassisi, *MRS Commun.* **5**, 265-275 (2015). doi:10.
2. A. Kojima, K. Teshima, Y. Shirai and T. Miyasaka, *J. Am. Chem. Soc.* **131**, 6050-6051 (2009). doi:10.1021/ja809598r.

3. J. Zhang, X. Yang, H. Deng, K. Qiao, U. Farooq, M. Ishaq, F. Yi and H. Liu, *Nano-Micro Lett.* **36**, (2017). doi:10.1007/s40820-017-0137-5.
4. M. Kovalenko and M. Bodnarchuk, *Chim. Int. J. Chem.* **71**, 461-470 (2017). doi:10.2533/chimia.2017.461.
5. L. Protesescu, S. Yakunin, M. Bodnarchuk, F. Krieg, R. Caputo, C. Hendon, R. Yang, A. Walsh and M. Kovalenko, *Nano Lett.* **15**, 3692-3696 (2015). doi:10.1021/nl5048779.
6. H. Buresova, L. Prochazkova, R. Turtos, V. Jary, E. Mihokova, A. Beitlerova, R. Pjatkan, S. Gundacker, E. Auffray, P. Lecoq, M. Nikl and V. Cuba, *J. Opt. Express*. **24**, 15289-98 (2016). <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27410805>.
7. X. Du, G. Wu, J. Cheng, H. Dang, K. Ma, Y.-W. Zhang, P.-F. Tan and S. Chen, *RSC Adv.* **7**, 10391-10396 (2017). doi:10.1039/C6RA27665B.
8. Y. Iso and T. Isobe, *ECS J. Solid State Sci. Technol.* **7**, R3040-R3045 (2018). doi:10.1149/2.0101801jss.
9. T. Demkiv, S. Myagkota, T. Malyi, A. Pushak, V. Vistovsky, P. Yakibchuk, O. Shapoval, N. Mitina, A. Zaichenko and A. Voloshinovskii, *J. Lumin. Phys.* **198**, 103-107 (2018). doi:10.1016/j.jlumin.2018.02.021.
10. I. Levchuk, P. Herre, M. Brandl, A. Osvet, R. Hock, W. Peukert, P. Schweizer, E. Spiecker, M. Batentschuk and C. Brabec, *Chem. Commun.* **53**, 244-247 (2017). doi:10.1039/C6CC09266G.
11. A. Krishnan, T. Sreeremya and S. Ghosh, *CrystEngComm*. **17**, 7094-7106 (2015). doi:10.1039/C5CE00965K.
12. B. Wu, H. Yuan, Q. Xu, J. Steele, D. Giovanni, P. Puech, J. Fu, Y. Ng, N. Jamaludin, A. Solanki, S. Mhaisalkar, N. Mathews, M. Roelofs, M. Gratzel, J. Hofkens and T. Sum, *Nat. Commun.* **10**, 484 (2019). doi:10.1038/s41467-019-08326-7.
13. M. Becker, R. Vaxenburg, G. Nedelcu, P. Sercel, A. Shabaev, M. Mehl, J. Michopoulos, S. Lambrakos, N. Bernstein, J. Lyons, T. Steferle, R. Mahrt, M. Kovalenko, D. Norris, G. Rait and A. Efros, *Nature*. **553**, 189-193 (2018). doi:10.1038/nature25147.

The influence of synthesis conditions on the luminescent-kinetic properties of colloid nanoparticles CsPbBr₃

**M. P. Dendebera¹, Ya. M. Chornodolsky¹,
A. V. Zhyshkovych¹, V. M. Salapak², N. E. Mitina³,
R. V. Gamernyk¹, V. V. Vistovsky¹, A. S. Voloshinovskii¹**

¹ *Ivan Franko National University of Lviv
8, Kyrylo and Mefodiy St., 79005 Lviv, Ukraine
e-mail: andrew-lviv@i.ua*

² *Ukrainian National Forestry University
103, Henerala Chuprynky St., 79057 Lviv, Ukraine*

³ *Lviv Polytechnic National University
12, S. Bandera St., 79013 Lviv, Ukraine*

In this paper we propose a modified ligand-assisted reprecipitation technique for the synthesis of CsPbBr₃ colloidal nanoparticles, which allows producing nanoparticles with small dispersion of nanoparticles size. The technique allows to obtain samples of colloidal nanoparticles with an exciton luminescence band at 510 nm. It is shown that the synthesis conditions of colloidal nanoparticle affect on dispersion in nanoparticles size. According to results of studies of photoluminescence intensity dependence at different excitation power, it can be assumed that the luminescence of colloidal CsPbBr₃ nanoparticles most likely have the exciton nature. The thickness of the nanoparticles estimated by the magnitude of the high-energy shift of the luminescence band of the nanoparticles in compare to the luminescence of single crystals is about 8 nm. It is shown that nanoparticles obtained using precursors solutions heated up to the boiling point have a much narrower distribution in lateral sizes in compare to colloidal nanoparticles synthesized without heating. The luminescence decay times of two samples obtained under different synthesis conditions have two-exponential form, however its homogeneity for a different luminescence wavelengths within the contour of the radiation band are significantly different. It is assumed that our samples differ in the dispersion of the lateral size of the nanoparticles, since the nanocrystals have the form of thin rectangular plates whose thickness are indicated by the position the luminescence bands of studied samples. It is shown that the nanoparticle size dispersion can be analyzed by studying luminescence decay times in different wavelengths within the luminescence band contour.

Key words: colloidal CsPbBr₃ nanoparticles, synthesis, size dispersion

Статтю отримано: 08.10.2019
Прийнято до друку: 24.10.2019